



КАМИКС-36

Шпаклевка цементная фасадная

КАМИКС-36 - сухая шпатлевочная смесь на основе цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Соответствует ГОСТ 33699-2015.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для финишного выравнивания поверхностей фасадов, а также поверхностей из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, ЦСП, оштукатуренных цементных поверхностей в помещениях с сухим и влажным режимом под последующую окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами, для заделки выбоин, трещин, раковин. Может использоваться для получения фактурных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вяжущее	цемент, латекс VA/E
Наполнитель	карбонат кальция
Цвет	светло-серый
Максимальная фракция	0,15 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	0,2-3 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,0-1,1 кг
Расход воды на 1 кг смеси	0,3 литра
Прочность сцепления с бетоном, не менее	5 кг/см ²
Время высыхания (зависит от температуры и влажности)	не более 24 ч
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	4 часа
Водостойкость	водостойкая
Морозостойкость	F50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Крупные выбоины заштукатурить. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-36** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,3 литра воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5-10 минут и снова перемешать. Шпаклевка готова к применению. Шпаклевка наносится вручную с помощью шпателя или металлической терки. Более толстый слой можно получить, нанося шпаклевку в несколько слоев с промежуточной сушкой и грунтованием каждого слоя. После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или терки с абразивной сеткой. Высохшая поверхность может быть окрашена или оклеена обоями. Для получения фактурных покрытий нанести шпаклевку на сухую выровненную поверхность слоем 1-2 мм. После этого раскатать поролоновым или специальным валиком до получения эффекта «шуба». Высоту выступов можно регулировать количеством воды затворения и подбором валика. Для получения покрытия «ракушечник» гребешки «шубы» аккуратно сошлифовать. Возможно нанесение рисунка с помощью рельефного валика, резинового шпателя, кисти и т.д. Высохшую поверхность окрасить, желателен водно-дисперсными красками, позволяющими покрытию «дышать». Избегать прямых солнечных лучей. Работы производят при температуре воздуха +5°C...+30°C.
При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Шпаклевка **КАМИКС-36** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.