

ЗАО "АВС ФАРБЕН", ИНН 3618003426, КПП 361801001, 396670, Воронежская область, р-н Ольховатский, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, дом 84, корпус -, -, тел.: (473) 300-36-30

Качественное удостоверение 2327-4

Грунтовка акриловая глубокого проникновения TIEFGRUNT (3.0 кг) FARBITEX ПРОФИ

Дата изготовления: **24.12.2025**

Масса нетто: **3 КГ**

Номер партии: **281-25**

Масса нетто партии: **1 296 КГ**

Вид тары фасовки продукции

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Установлено анализом и испытанием
1	Внешний вид	Однородная жидкость белого цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Цвет пленки	Белый	Белый
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	4,0-4,5	4,5
4	pH	6-7	7,0
5	Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более	1	1
6	Морозостойкость, (при температуре -40+/-2°С), циклы	5	5

Примечание:

Заключение: Соответствует ТУ 2316-004-47800877-2005 «Грунтовки акриловые различного назначения»

Инженер ОТК



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
«АВС ФАРБЕН»

ЗАО "АВС ФАРБЕН", ИНН 3618003426, КПП 361801001, 396670, Воронежская область, р-н Ольховатский, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, дом 84, корпус -, -, тел.: (473) 300-36-30

Качественное удостоверение **3763-6**

Грунтовка акриловая бетоноконтакт (3 кг) FARBITEX

Дата изготовления: **06.01.2026**

Масса нетто: **3 КГ**

Номер партии: **1-26**

Масса нетто партии: **4 194 КГ**

Вид тары фасовки продукции

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Установлено анализом и испытанием
1	Внешний вид	Однородная грубодисперсная масса розового цвета	Соответствует
2	Цвет пленки	Розовый	Розовый
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	68-70	70
4	Условная вязкость по Брукфильду типа RVDV-II, сПз (мПа*с)	10000-11000	10700
5	Плотность, г/см ³	1,6-1,63	1,6
6	pH	8,0-8,5	8,5
7	Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более	4	4
8	Морозостойкость, (при температуре -40+/-2°С), циклы	5	5

Примечание:

Заключение: Соответствует ТУ 2316-004-4/600807/2005 «Грунтовки акриловые различного назначения»

Инженер ОТК



ЗАО "АВС ФАРБЕН", ИНН 3618003426, КПП 361801001, 396670, Воронежская область, р-н Ольховатский, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, дом 84, корпус -, -, тел.: (473) 300-36-30

Качественное удостоверение **3763-4**

Грунтовка акриловая бетоноконтакт (1.1 кг) FARBITEХ

Дата изготовления: **06.01.2026**

Масса нетто: **1,1 КГ**

Номер партии: **1-26**

Масса нетто партии: **1 386 КГ**

Вид тары фасовки продукции

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Установлено анализом и испытанием
1	Внешний вид	Однородная грубодисперсная масса розового цвета	Соответствует
2	Цвет пленки	Розовый	Розовый
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	68-70	70
4	Условная вязкость по Брукфильду типа RVDV-II, сПз (мПа*с)	10000-11000	10700
5	Плотность, г/см ³	1,6-1,63	1,6
6	рН	8,0-8,5	8,5
7	Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более	4	4
8	Морозостойкость, (при температуре -40+/-2°С), циклы	5	5

Примечание:

Закключение: Соответствует ТУ 2316-004-47800877-2005 «Грунтовки акриловые различного назначения»

Инженер ОТК

