

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1137

 Втор-Ком ОКПО 21506643 ОКП 57 1000	АО «Втор-Ком» 454008, Челябинск, Свердловский тракт, 34 +7 (351)791-38-72, priem@vtor-kom.ru	
---	--	---

Наименование и марка продукции	Геотекстиль Ондутис Дренаж 200 г/м.кв., 200 см, 25 м
Обозначение нормативного документа	ТУ 13.95.10-010-29303425-2024
Номер партии	2806
Количество рулонов	489
Количество м ²	24450
Номер свидетельства о проведении внутриводского производственного контроля	31/07
Область применения	в конструкции основания и в дополнительных слоях дорожной одежды, при формировании земляного полотна, в дренажных конструкциях для выполнения функций разделения, дренирования

Метод испытаний	Наименование показателя	Значение	
		по СТО	фактическое
ГОСТ Р 50277	Поверхностная плотность, г/м ²	200 (±10%)	194
ГОСТ 3811	Ширина, см, ±2 %	200	200
ГОСТ Р 50276	Толщина при давлении 2 кПа, мм	1,5±0,5	1,02
ГОСТ Р 55030	Прочность при растяжении, кН/м, не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении	5,0 5,0	5,5 9,6
ГОСТ Р 55030	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении	100 120	77 66
ГОСТ Р 56335	Прочность при статическом продавливании, Н, не менее	1100	1126
ГОСТ 15902.2	Неровнота по массе, %, не более	10	8,3
ГОСТ Р 52608	Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут., не менее	20	23,2
ГОСТ Р 55035	Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее	80	82
ГОСТ Р 55032	Морозостойкость, %, не менее	80	91
ГОСТ Р 53238	Характеристика открытых пор, мкм	100-130	102
ГОСТ Р 55031	Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее	80	94
ГОСТ Р 56337	Ударная прочность (метод падающего конуса), мм, не более	50	39
ОДМ 218.2.047-2014 (пункт 11.2)	Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее	90	90
ГОСТ 9.049	Показатель грибостойкости, баллы, не менее	ПГ113	ПГ113
ГОСТ Р 56336	Устойчивость к циклическим нагрузкам, %, не менее	70	80
ГОСТ 3811	Длина полотна, м	25	25
ГОСТ ИСО 1833	Состав	Полизфир-100%	Полизфир-100%

Заключение: Геотекстиль Ондутис Дренаж 200 г/м.кв., 200 см, 25 м, соответствует требованиям ТУ 13.95.10-010-29303425-2024

Лаборант АО «Втор-Ком»:

Заказчик: ООО «Ондулин»

Дата выдачи паспорта: 31.07.2025г

Мальцева К.С.

