



КАМИКС-400

Штукатурка цементная фасадная легкая

КАМИКС-400 - сухая растворная смесь на основе портландцемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок, обеспечивающих высокую пластичность, адгезию и трещиностойкость, для приготовления высококачественного штукатурного раствора.

Соответствует требованиям ГОСТ 33083—2014.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для оштукатуривания фасадов зданий из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, по цементным и цементно-известковым штукатуркам, а также стен в помещениях с сухим и влажным режимом, для подготовки основания под последующее шпаклевание, окраску, оклейку обоями, отделку декоративными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	цемент
Наполнитель	песок
Цвет	серый
Максимальная фракция	1 мм
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	6-20 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,3-1,4 кг
Расход воды на 1кг смеси	0,18-0,20 литра
Плотность раствора	1300 кг/м ³
Класс прочности	КП III (М50-М75)
Прочность сцепления с бетоном (адгезия) не менее	3 кг/см ²
Марка раствора по подвижности	Пк 2
Жизнеспособность штукатурки после смешивания с водой	2 часа
Водостойкость	водостойкая
Марка раствора по морозостойкости	F 50

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, неплотно прилегающей штукатурки, краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой. Температура основания должна быть не ниже + 5°С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сухая смесь **КАМИКС-400** смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,18-0,20 л. воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электродрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 10 минут и снова перемешать. После этого штукатурка готова к применению. При работе пользоваться чистым инструментом.

Штукатурку нанести на поверхность, набрасывая мастерком, кельмой или шпателем за один раз толщиной 6-20 мм, затем выровнять правилом. После начала схватывания оштукатуренную поверхность смочить водой и затереть теркой. Работы производят при температуре воздуха +5°С...+30°С.

При производстве работ руководствоваться сводом правил СП 71.13330.2017.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Штукатурка **КАМИКС-400** не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.