

**ПРОПИТКА-АНТИСЕПТИК****ДЛЯ БАНЬ И САУН****ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ**

- ✓ долговременная защита древесины в экстремальных условиях;
- ✓ антимикробный эффект: препятствует распространению инфекционных заболеваний людей;
- ✓ образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью;
- ✓ подчеркивает и сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвет;
- ✓ сохраняет естественный запах и дыхание древесины;
- ✓ отталкивает воду, препятствует оседанию и накоплению грязи.

Краткое описание	Предназначена для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Благодаря дополнительному антимикробному эффекту пропитка уничтожает бактерии — возбудители инфекционных заболеваний людей, характерные для мест общего пользования.
Состав	водоразбавляемый защитный состав на термостойкой акрилатной основе с добавлением устойчивых к нагреванию биоцидов и специальных восков.
Цвет	молочный, после высыхания прозрачный
Область применения	Применяют при внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, потолков, скамей (кроме полоков), дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или рубленых деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных. Допускается обработка пропиткой-антисептиком полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.
Температура применения	Наносить при температуре от +5°C.
Инструмент	Кисть, валик, губка, распылитель, окунание
Подготовка поверхности	Древесину очистить от грязи, пыли, старых покрытий. Загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
Нанесение покрытия	Наносят вдоль волокон на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 1 слой до прекращения впитывания. Если необходимо придать поверхности блеск, наносят 2-3 слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при температуре воздуха не ниже 5°C. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует разбавления. Перед применением — перемешать.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой до прекращения впитывания. Если необходимо придать поверхности блеск, наносят 2-3 слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут
Разбавление	не требуется
Расход	для однослойного нанесения для строганной поверхности – 70-90 мл/м ² (11-14 м ² /л), для пиленой поверхности – 120-180 мл/м ² (5-8 м ² /л). Расход зависит от древесины, на пористых и сильно впитывающих породах дерева расход может увеличиться до трех раз.
Время высыхания	на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли). Эксплуатационная готовность – через 3-5 суток после нанесения.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать пропитку-антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0 °С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40 °С, но не более 1 месяца. Пропитка-антисептик выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. После заморозки состав разморозить в естественных условиях и тщательно перемешать.
Метод воздействия	Глубоко проникает в древесину и образует на ее поверхности прозрачное воздухопроницаемое грязе- и водоотталкивающее термовлагостойкое полимерное покрытие с расширенными биозащитными свойствами против агентов биоповреждения древесины, а также бытовых патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний людей.
Меры безопасности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении пропитки-антисептика исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л, 2,7л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru